

DuploCOLL® 3720

Universell verwendbares doppelseitiges Klebeband mit Spezialpapierträger

Produktaufbau

	Bezeichnung	Farbe	Dicke [mm]
Abdeckung	Silikonpapier	gelb	ca. 0,08
Klebstoff abgedeckte Seite	Modifiziertes Acrylat		
Träger	Spezialpapier	weiß	ca. 0,13
Klebstoff offene Seite	Modifiziertes Acrylat		
Gesamtdicke:			ca. 0,21

Produktvorteile

- Hohe Anfangs- und Endhaftung
- Ausgezeichnete Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Weitestgehend resistent gegen den Einfluss von Lösemitteln und Chemikalien
- Die Konsistenz des Klebstoffes garantiert ein ausgezeichnetes Substratbenetzungsvermögen, wodurch ein Einsatz auf stark saugenden Untergründen wie Textil, Leder und Papier möglich ist.

Hauptanwendungen

- Selbstklebende Ausrüstung von Polyethylen-, PVC- und Polyurethanschäumen
- Anhängen und Spleißen von Papier, Textil, Kunststoff- und Metallfolien
- Kleben von Leder, Filz und Kork
- Befestigung von Schildern, Blenden und Frontverkleidungen
- Montage von Kühlschrankverdampferplatten

Produkteigenschaften

Anwendbarkeit auf

Anfangshaftung	● ● ●	Schaumstoff	● ● ○
Endfestigkeit	● ● ○	Gummi	● ● ○
Verzugsfestigkeit	● ○ ○	Gewebe	● ● ●
Klebung auf glattem Untergrund	● ● ●	Glas/Keramik	● ● ○
Klebung auf rauem Untergrund	● ● ○	Holz	● ● ●
Alterungsbeständigkeit	● ● ●	Kunststoff hochenergetisch: PVC, PC, ABS,...	● ● ●
Witterungsbeständigkeit	● ● ●	Kunststoff niederenergetisch: PE, PP,...	● ● ○
Chemikalienbeständigkeit	● ● ●	Metall	● ● ●
Weichmacherbeständigkeit	● ● ○	Papier/Pappe	● ● ●

● ● ● besonders geeignet ● ● ○ geeignet ● ○ ○ mit Einschränkung geeignet ○ ○ ○ nicht geeignet


DuploCOLL® 3720

Universell verwendbares doppelseitiges Klebeband mit Spezialpapierträger

Spezifische technische Daten*

Temperaturbereich	-40 °C bis +150 °C**
Klebkraft auf Polypropylen nach 24 h bei Raumtemperatur	21 N/25 mm
Klebkraft auf Polyethylen nach 24 h bei Raumtemperatur	17 N/25 mm
Geprüft und anerkannt nach UL 969 	

Technische Daten

Scherfestigkeit	auf nicht rostendem Stahl bei +23 °C +/- 2°C	40 N/625 mm ²	
Schälfestigkeit 180°	auf nicht rostendem Stahl bei +23 °C +/- 2°C	30 N/25 mm	

Verarbeitung

Empfohlene Verarbeitungstemperatur	18 °C bis 35 °C
Verarbeitungshinweise	www.lohmann-tapes.com

Lagerfähigkeit

Die Lagerung der Haftklebebänder hat bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit (50-70 %) zu erfolgen. Die Lagerfähigkeit beträgt ein Jahr nach Auslieferung.

Lieferformen

Konfektionierung	Rollen			Spulen		
Breite [mm]	> 6	> 15	> 19	auf Anfrage		
Länge [m]	50/100	200	300			
Max. Lieferbreite: 1260 mm	Andere Abmessungen, Stanzteile und Formate auf Anfrage.					

Für die maschinelle Applikation dieses Klebebandes bieten wir je nach Anwendung entsprechende Verarbeitungsgeräte an.

* Spezifische Prüfergebnisse, statistisch nicht gesichert.
 ** Erreichte Temperatur im aufsteigendem Wärmetest.

DuploCOLL® 3720

Universell verwendbares doppelseitiges Klebeband mit Spezialpapierträger

WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Datenblatt beschriebenen physikalischen Eigenschaften sind typische Messwerte oder Durchschnittswerte. Alle anwendungsbezogenen Beurteilungen, Informationen und Empfehlungen beruhen auf unserem besten Wissen und praktischen Erfahrungen. Viele Einflussfaktoren liegen außerhalb unserer Kontrolle allein im Bereich des Käufers und können den Gebrauch und die Wirkungen unserer Bänder in der konkreten Anwendung beeinflussen. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart, übernehmen wir keine Haftung für die Geeignetheit oder Gebrauchsfähigkeit unserer Bänder für bestimmte Einsatzzwecke und Anwendungen, die in der speziellen Verwendung der Bänder durch den Käufer liegen. Soweit gesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen, ist unsere Haftung für unmittelbare oder mittelbare, materielle oder immaterielle Schäden des Käufers, die durch die Verwendung unserer Bänder entstehen, ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Geeignetheit für den vom Käufer beabsichtigten Einsatzzweck liegt allein in dessen Verantwortungsbereich. Bei speziellen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.

Stand: 10/20

Lohmann GmbH & Co. KG
Irlicher Strasse 55
56567 Neuwied
Germany
Phone: + 49 (0) 26 31 34 - 0
Fax: + 49 (0) 26 31 34 - 6661
E-mail: info@lohmann-tapes.com

Für weitere Informationen
www.lohmann-tapes.com

